



	QuickMousse II <i>Nomad & City</i>	D.B 62 Version 1
---	--	-----------------------------------

F / GB

Préfixe / Prefix	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATION			
	Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / Weight
9037...& 9038...	130 cm, +/- 1 cm	A la coupe ou au rouleau de 30 ml / cut length or 30 ml rolls	+/- 2 mm	+/- 580 g/m ²

	COMPOSITION
Mousse PVC	520 g PVC teint en masse / colour impregnated
Support intissé / non woven backing	60 g
BIOPRUF treatment	Traitement antifongique & antibactérien / anti-mould & anti-bacterial
Environnement	Encre d'impression à l'eau / usine de production ISO 14001

TESTS			
Test au feu / Fire ability test		Xéno test / Xenotest	
 EUROCLASS C S2 d0	sur tout support A2 / on any A2 surface		Bonne solidité lumière > 7 / good light resistance > 7
Test acoustique / acoustic test (norme NF EN 20 354)	αW = 0,15	Rapport d'essai du SIM / SIM Certification N°003G07-4	

POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Lessivable et brossable / washable and scrubbable
Colle / Adhesive	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Murale		
	Colle au mur / Adhesive on wall		Stripable / strippable
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		traitement antibactérien / bio-pruf treatment


 texdecor WALLCOVERINGS	QuickMousse II <i>Nomad & City</i>	D.B 62 Version 1
---	--	-----------------------------------

D / NL

Artikelnummer / nummer	Technische Daten / Technische details			
	Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9037...& 9038...	130 cm, +/- 1 cm	Lfm oder zu Rollen von 30lfm / op afsnijding of rollen van 30 m	+/- 2 mm	+/- 580 g/m ²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche / Bovenlaag	Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa 520 g/m ²
Untergrund / Drager	Faservlies / vezelvlies 60 g/m ²
Bio-Pruf Behandlung / Bio-Pruf behandeling	
Umweltfreundlich / Milieuvriendelijk	Wasserdruckerschwäze / Drukinkt op waterbasis Fabrik / Productie fabriek ISO 14 001

Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse		Xenotest	
 EUROCLASS C S2 d0	auf A2 Untergründen / op A2 ondergrond		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 7
Test acoustic (norme NF EN 20 354)	αW = 0,15	test von SIM / test van SIM N°003G07 - 4	

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar (norme NF EN 233)
Kleister / Lijm	Ovalit M / Muroglue TM / Quelyd Mural / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit M		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		Afstripbaar
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		Bio-Pruf Behandlung / Bio-Pruf behandeling


	QuickMousse II <i>Nomad & City</i>	D.B 62 Version 1
---	--	-----------------------------------

E

Prefijo	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
	Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9037...& 9038...	130 cm,+/- 1 cm	rollos de 30 ml o al corte	+/- 2 mm	+/- 580 g/m²

COMPOSICIÓN	
Decorado de superficie	PVC teñido en la masa 520 g/m²
Soporte	no tejido 60 g/m²
Tratamiento antibacteriano Bio-Pruf	
Medio ambiente	Colocación de impresión al agua / Fabrica de producción ISO 14 001

PRUEBAS			
Prueba al fuego		Xenotest	
 EUROCLASS C S2 d0	sobre soporte A2		Muy buena resistencia a la luz > 7
Prueba acustica (norma NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,15$	Prueba SIM N°003G07 - 4	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		lavable y cepillable (norma NF EN 233)
Cola	Ovalit M o Muroglue TM o Quelyd Mural		
	Cola en la pared		Deshojable
	Invertir láminas alternas		tratamiento antibacteriano

