


 texdecor WALLCOVERINGS	EOS Horizon	D.B 52
---	------------------------------	---------------

F / GB

Préfixe / Prefix	Nbre de ref / N° of ref	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
		Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
9020..	13	140 cm,+/- 1 cm	A la bobine / rolls 25 ml & 12,5 ml	+/- 5 mm	+/-500 g/m²

COMPOSITION	
surface	Suédine Polyester micro perforée / micro-perforated polyester faux-suede // 200 g/m²
Envers / backing	Mousse absorbante en polyuréthane / polyurethane foam backing // 300 g/m²

TESTS		
Test au feu / fire ability test (norme NFP 92-501 / 92-507)		Xénotest / Xenotest (norme NF EN 259)
 PV CSTB	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1	 bonne solidité lumière > 4 à 7 / good light fastness > 4 à 7
Test acoustique / acoustic test (norme NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,3$ Rapport d'essai du SIM N°047 G08- 1	
Bonne résistance Thermique / good thermal resistance		

POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		traitement déperlant / waterproof treatment
Colle / Adhesive	Colle acrylique haute performance / heavy acrylic glue	Livré avec un film de protection de surface pour éviter la détérioration éventuelle du textile de surface lors du stockage ou de la pose / Delivered with a transparent film, remove upon completion of the work	
	Colle au mur / Adhesive on wall		
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		


 texdecor WALLCOVERINGS	EOS Horizon	D.B 52
---	------------------------------	---------------

D / NL

Artikelnummer / nummer	Anzahl der Artikelnumm er / aantal referenties	Technische Daten / Technische details			
		Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
9020..	13	140 cm, +/- 1 cm	zu Rollen von 25 & 12.5 lfm / rollen van 25 m & 12.5 m	+/- 5 mm	+/- 500 g/m ²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche / Bovenlaag	Mikroperforierte polyester Wildlederimitation / Micro-geperforeerd suédine polyester // 200 g/m ²
Untergrund / Drager	Saugfähiger Schaumstoff aus Polyurethan / acoustiek polyuréthaan mousse // 300 g/m ²

Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse (norme NF P 92-501 / 92-507)		Xenotest (norme NF EN 259)	
 Französischer Test	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 4 / 7
Test acoustic (norme NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,3$	test von SIM / test van SIM SIM N°047 G08-1	
Gute Wärmebeständigkeit / Goede thermische weerstand			

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Wasserabweisende Behandlung / Vochtafwerend behandeld
Kleister / Lijm	Leistungsstarker Akrylkleister /	Mit schützender Oberflächefolie geliefert, um jede Beschädigung des Stoffmaterials beim Lagern oder beim Anbringen zu vermeiden / Geleverd met een transparante bschermingslaag Terug af te nemen op het moment van de ofbervering van de werf	
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		


 WALLCOVERINGS	EOS Horizon	D.B 52
--	------------------------------	---------------

E

Prefijo	N° de ref.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
		Anchura	Longitud	Espesor	Peso
9020..	13	140 cm,+/- 1 cm	rollos de 25 ml & 12.5 ml	+/- 5 mm	+/- 500 g/m²

COMPOSICIÓN	
Decorado de superficie	Antelina micro-perforado // 200 g/m²
Soporte acustico	Espuma poliuretano // 300 g/m²

PRUEBAS			
Prueba al fuego (norma NFP 92-501 / 92-507)		Xenotest (norma NF EN 259)	
 Acta de la certificación CSTB	M1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M1 : sobre yeso cubierto con cartón M1		buena resistencia a la luz >4 / 7
Prueba acustica (norma NF EN 20 354)	αW = 0,3 Prueba SIM N°047 G08-1		
Buena resistencia térmica			

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		Tratamiento de impermeabilidad y lavable con una esponja
Cola	Cola acrílica con gran poder de adhesión	Entregado con un film transparente de proteccion a retirar a la entrega de vuestra obra	
	Cola en la pared		
	Invertir láminas alternas		