


 texdecor W A L L C O V E R I N G S	VINACOUSTIC	D.B 37 Version 1
---	--------------------	-----------------------------------

F / GB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL INFORMATION			
Largeur / Width	Longueur / Length	Epaisseur / Thickness	Poids / weight
130 cm, +/- 1 cm	A la bobine de / rolls 25 / 15 / 10 ml	+/- 3.5mm	+/- 700 g/m ²

COMPOSITION	
Vinyle de surface / surface vinyl	450 g/m ² de PVC teint en masse / PVC colour impregnated
Envers non tissé / non woven backing	250 g/m ² ; 100% Polyester

TESTS		
Test au feu / fire ability test (norme NFP 92-501 / 92-507)	Xénotest / Xenotest (norme NF EN 259)	
 PV du LNE / Certificate of LNE PV N°F031431	M 1 :sur tout support M0 non isolant / on any M0 non insulating surface M 1 :sur plaque de plâtre cartonnée M1 / on cardboard covered plaster M1	 Très bonne solidité lumière > 6 / very good light fastness > 6
Test acoustique / acoustic test (norme NF EN 20 354)	αW = 0,25	Rapport d'essai du SIM / SIM Certification N°138G04 -12
Résistance Thermique : 0,08 m ² .K/W PV du CSTB (selon la norme NF EN 12 667)		

POSE / HANGING		ENTRETIEN / MAINTENANCE	
	Sans raccord / free match		Super lessivable et brossable / extra washable and scrubbable (norme NF EN 233)
Colle / Adhesive	Ovalit Ultra ou Muroglue HP ou Quelyd Optima		
	Colle au mur / Adhesive on wall		
	Inverser les lés / Reverse alternate lengths		traitement antibactérien sur commande > 500 ml / bio- pruf treatment on request



 texdecor WALLCOVERINGS	VINACOUSTIC	D.B 37 Version 1
---	--------------------	-----------------------------

D / NL

Technische Daten / Technische details			
Breite / Breedte	Länge / lengte	Dicke / Dikte	Gewicht
130 cm, +/- 1 cm	zu Rollen von / rollen van 25 / 15 / 10 ml	+/- 3,5 mm	+/- 700 g/m ²

Komposition / Samenstelling	
Oberfläche Vinyl / vinyl op het oppervlak	100 % Durchgehend gefärbtes PVC / PVC getint in de massa 450 g/m ²
Faservlies-Untergrund / vezelvliesdrager	100 % polyester 250 g/m ²

Tests / testen			
Feuerbeständigkeit / Brandklasse (norme NF P 92-501 / 92-507)		Xenotest (norme NF EN 259)	
 Französischer Test (LNE) / PV van het LNE PV N°F031431	M 1 M1 auf allen nichtisolierenden M0-Untergründen / M1 : op niet-isolerende M0-ondergrond M 1 : M1 auf kartonierten Gipsplatten M1 / op gyprocplaat M1		Gute Lichtbeständigkeit / Goede lichtweerstand > 6
Test acoustic (norme NF EN 20 354)	αW = 0,25	test von SIM / test van SIM N°138G04 -12	

Unverbindliche Klebeempfehlung / Plaatsingsvoorschriften		Pflege / Onderhoud	
	Ansatzfrei / zonder aanzet		Waschbeständig, Scheuerbeständig / Afwasbaar en borstelbaar (norme NF EN 233)
Kleister / Lijm	Ovalit Ultra / Muroglue HP / Quelyd Optima / lijm Perfax vinyltextiel of Ovalit Ultra		
	Kleister auf die Mauer auftragen / muur inlijmen		
	Die Bahnen Umdrehen / banen storten		BIO-PRUF-Behandlung auf Anfrage (ab 500 ml je Farbe) / BIO-PRUF behandeling op verzoek (vanaf 500 lm per kleur)


 WALLCOVERINGS	VINACOUSTIC	D.B 37 Version 1
--	-------------	---------------------

E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Anchura	Longitud	Espesor	Peso
130 cm, +/- 1 cm	rollos de 25 / 15 / 10 ml	+/- 3,5 mm	+/- 700 g/m ²

COMPOSICIÓN	
vinilo superficial	100% teñido en la masa 450 g/m ²
Reverso en tejido no tejido	100 % polyester 250 g/m ²

PRUEBAS			
Prueba al fuego (norma NFP 92-501 / 92-507)		Xenotest (norma NF EN 259)	
 Acta de la certificación LNE PV N° F031431	M1 : sobre cualquier soporte M0 no aislante M1 : sobre yeso cubierto con cartón M1		Muy buena resistencia a la luz > 6
Prueba acustica (norma NF EN 20 354)	$\alpha W = 0,25$	Prueba SIM N°138G04 -12	

COLOCACIÓN		MANTENIMIENTO - LIMPIEZA	
	empalme libre		lavable y cepillable (norma NF EN 233)
Cola	Ovalit Ultra o Muroglue HP o Quelyd Optima		
	Cola en la pared		
	Invertir láminas alternas		posibilidad de tratamiento antibacteriano > 500 ml